

DEKORAL (fasi applicative)

FASI APPLICATIVE*	LAVORAZIONE
GIORNATA 1	preparazione del supporto
	stesura RETE DI VETRO FN 208 B
	rasatura con spatola di PRIMER MU (A+B) + MICROFILLER R
	spolvero di quarzo sferoidale 0,7-1,2
GIORNATA 2	applicazione prima mano di DEKORAL BASE (A+B+colore)
	quando asciutto:
	carteggiatura e depolveratura
	bagnatura supporto (acqua+DEKORAL PRIMER)
GIORNATA 3	applicazione seconda mano di DEKORAL BASE (A+B+colore)
	carteggiatura e depolveratura
	bagnatura supporto (acqua+DEKORAL PRIMER)
	eventuale terza mano di DEKORAL BASE (A+B+colore)
	quando asciutto:
	carteggiatura e depolveratura
	bagnatura supporto (acqua+DEKORAL PRIMER)
applicazione di DEKORAL FINITURA (A+B+colore)	
GIORNATA 4	carteggiatura e depolveratura
	applicazione prima mano di finitura trasparente monocomponente KEMCOGLASS PU1 (satinata od opaca)
GIORNATA 5	depolveratura
	applicazione seconda mano di finitura trasparente monocomponente KEMCOGLASS PU1 (satinata od opaca)

Le tempistiche inerenti la posa del ciclo Dekoral indicate sono da considerarsi puramente indicative e possono variare in funzione di particolari condizioni di cantiere, clima, grandezza delle superfici, tempi di stagionatura ed altre eventualità non considerate.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni è responsabilità dell'utilizzatore verificare consumi e incidenza e che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinare