

SINTECO EVO UD/FLAT

Malta spatolabile fluida
a base di poliuretano cemento



Descrizione

SINTECO EVO UD/FLAT è una malta fluida spatolabile a 4 componenti a base di poliuretano cemento, per la realizzazione di rivestimenti protettivi da 6 a 9 mm idonei per pavimentazioni industriali soggette a traffico medio-pesante, elevate aggressioni chimiche e per l'utilizzo in ambienti alimentari.

SINTECO EVO UD/FLAT è un formulato costituito da 4 componenti a base di cementi, aggregati selezionati, resina poliuretanica e pigmenti, secondo una formula sviluppata nei laboratori di ricerca Kemper System.

Prestazioni e applicazioni tipiche

- Particolarmente indicato per la realizzazione di pavimentazioni nell'industria alimentare, farmaceutica e chimica.
- Durabilità: eccellente resistenza all'abrasione e all'usura. Idoneo per pavimentazioni soggette a traffico pesante.
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli impatti.
- Applicazione ed essiccazione rapida.

- Ampio intervallo di temperature di esercizio: applicato in 6 mm di spessore variano da -20°C fino a +80°C.
- Elevate resistenze chimiche anche nei confronti di sostanze particolarmente aggressive e in scenari ad uso intensivo; per informazioni più dettagliate consultate la tabella delle resistenze chimiche di Kemper System.
- Resistenza agli shock termici: a 6 mm è resistente allo spandimento e allo scarico di liquidi fino a +80°C e può essere moderatamente lavato con vapore.
- Traspirante, può essere applicato su sottofondi umidi o non completamente stagionati (minimo 10 giorni).
- Facile da pulire, con finitura ruvida antiscivolo.

Imballi

L'unità base di **SINTECO EVO UD/FLAT** si presenta in 4 componenti:

- A. Resina liquida (2,6 kg)
- B. Resina liquida (3,4 kg)
- C. Miscela di inerti e cemento (18,8 kg)
- D. Polvere reattiva pigmentata (0,3 kg)

Per un totale dell'unità di 25,1 kg.

Per la scelta dei colori delle polveri pigmentate consultare la cartella colori dei prodotti Kemper System.

Stoccaggio

Nei contenitori originali chiusi mantenuti a temperatura compresa tra +5°C e +30°C si conserva per 12 mesi.

Tecnica di posa

TRATTAMENTO del SOTTOFONDO

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto **SINTECO EVO UD/FLAT** è necessario verificare le condizioni qualitative del sottofondo. Il sottofondo deve essere sempre pulito, asciutto e levigato prima della posa dei prodotti resinosi. Qualora il sottofondo fosse in calcestruzzo o similari è importante leggere l'**INFORMATIVA TECNICA 21** relativamente a *studio e preparazione del supporto*.

Opportune scanalature di ancoraggio del rivestimento dovranno essere eseguite lungo il perimetro dell'area da rivestire a circa 15 cm di distanza e in prossimità di ogni spiccato verticale quali pareti, pilastri, canaline, pozzetti, ecc. Tali scanalature devono inoltre essere realizzate in occasione di interruzioni della posa, quali giunti di fine giornata lavorativa, e all'inizio della ripresa dei lavori. La larghezza delle scanalature deve essere di circa 8 mm e la profondità di circa 20 mm. Come aggrappante per sottofondi in calcestruzzo o similari, prima dell'applicazione di **SINTECO EVO UD/FLAT**, suggeriamo l'impiego di **PRIMER MU** se il sottofondo è completamente asciutto; mentre se il sottofondo presenta umidità consigliamo l'uso di **SINTECO EVO TF**. Consultare le schede tecniche dei prodotti menzionati per i dettagli tecnici.

PREPARAZIONE del PRODOTTO

Versare i componenti A e B in un contenitore pulito mescolandoli con idoneo miscelatore elettrico a basso numero di giri. Aggiungere gradatamente i componenti C e D continuando a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Il tempo massimo di miscelazione dei 4 componenti del prodotto non deve superare i 5 minuti.

POSA in OPERA

SINTECO EVO UD/FLAT viene versato sulla pavimentazione e distribuito uniformemente nello spessore desiderato per mezzo di spatole lisce o frattazzi dentati o con regoli di spessore. Il consumo previsto è di circa 1,95 kg/m² per millimetro di spessore.

Ultimata la stesura si consiglia di regolarizzare la superficie con spatola liscia tipo a spadone. Un'eccessiva lavorazione con gli attrezzi sulla superficie di **SINTECO EVO UD/FLAT** può ridurre la ruvidità del rivestimento a causa dell'affioramento della parte resinosa più fluida. Si consiglia di procedere con la posa del prodotto in modo tale da far sì che il materiale appena colato possa essere connesso con quello già steso quando quest'ultimo è ancora fresco e lavorabile, così da ridurre i segni di giunzione.

Caratteristiche tecniche

Massa volumica	1950 kg/m ³
Rapporto di catalisi (A+B+C+D)	2,6 : 3,4 : 18 : 1,1
Consistenza	fluida
Tempo di lavorabilità A +20°C	Da 10 a 15 min
Calpestabile dopo	Da 6 a 8 ore
Carrabile al traffico leggero dopo	24 ore
Carrabile al traffico pesante dopo	48 ore
Completo indurimento dopo	3 giorni
Temperatura minima della superficie per l'applicazione	+5°C
Temperatura massima della superficie per l'applicazione	+30°C
Temperatura ideale del prodotto per la posa	Da +20°C a +25°C
Consumo previsto per millimetro di spessore	1,95 kg/m ²
Resistenza alla compressione (UNI EN 13892/2)	57 N/mm ²
Resistenza allo scivolamento (UNI EN 13036-4)	45-50 wet
Durezza Shore D a 28 gg	85
Classe di reazione al fuoco	B _{fl} -s1

Pulizia degli attrezzi

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di **SINTECO EVO UD/FLAT** devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con diluente per poliuretanic. Dopo l'indurimento del prodotto la rimozione potrà essere effettuata solo meccanicamente.

Avvertenze

- Non diluire **SINTECO EVO UD/FLAT** con solventi o acqua.
- Non mescolare quantitativi parziali dei componenti al fine di evitare di commettere errori nei rapporti di miscelazione che causerebbero difetti e un non corretto indurimento del prodotto.
- Non esporre il prodotto miscelato a fonti di calore.
- Non applicare **SINTECO EVO UD/FLAT** su sottofondi non adeguatamente preparati, polverosi o friabili, o inquinati da oli, grassi o sporco in genere.
- Non applicare **SINTECO EVO UD/FLAT** sotto l'esposizione diretta dei raggi solari o su sottofondi molto caldi.
- La temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3°C maggiore del punto di rugiada prima di iniziare l'applicazione del prodotto.
- I rivestimenti di **SINTECO EVO UD/FLAT** per la loro natura chimica subiscono fenomeni di ingiallimento superficiale, in particolar modo se esposti ai raggi UV; questo fatto non pregiudica le prestazioni del rivestimento.
- Il colore del rivestimento può inoltre subire variazioni a seguito di contatto con aggressivi chimici; la sola variazione di colore non è indice di un danno causato dall'aggressione chimica.
- Proteggere il prodotto dall'acqua per almeno 24 ore dopo la posa.
- Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda di sicurezza.

Sebbene sia stata posta la massima cura nella compilazione delle informazioni tecniche sui prodotti, tutti i suggerimenti o le raccomandazioni riguardanti l'uso sono fatti senza garanzia essendo le condizioni d'utilizzo fuori dal controllo del produttore. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare che ogni prodotto sia idoneo allo scopo e alle condizioni d'uso a cui intende destinarlo. Questa edizione sostituisce tutte le precedenti che dovranno essere distrutte.

Versione: Pozzo d'Adda – Agosto 2017